

Grades - Bois franc solide préverni et à vernir

Noyer



Sélect et Meilleur

Uniformité des couleurs dans les tons de brun moyen et brun foncé. Nœuds sains de 1/8 de po (3 mm). Stries de minéral noires et saines. Sap (couleur blanche) de 1/2 po (12,5 mm) et moins de large.



Naturel

Variation de couleur allant du brun foncé au blanc. Nœuds sains acceptés. Tous les nœuds non sains de 1/8 de po (3 mm) et moins sont acceptés. Stries de minéral noires et saines.



Pacifique

Mélange des grades Sélect et Meilleur et Naturel. Variation de la couleur allant du brun foncé au blanc. Tous les nœuds non sains de 1/8 de po (3 mm) et moins sont acceptés. Stries de minéral noires et saines.

Cerisier



Sélect et Meilleur

Faible variation de la couleur de bois, du rougeâtre aux tons pâles. Ligne blanche de moins de 1/2 po (12,5 mm) par 6 po (150 mm). Nœuds sains de moins de 1/8 de po (3 mm). Stries de minéral de moins de 1/8 de po (3 mm) par 4 po (100 mm).



Naturel

Variation prononcée de la couleur, allant du brun rouge très foncé au blanc. Tous les petits nœuds non sains de 1/8 de po (3 mm) et moins sont acceptés. La strie de minéral non saine est acceptée à volonté (poche de gomme).



Pacifique

Mélange des grades Sélect et Meilleur et Naturel. Variation prononcée de la couleur allant du brun rouge très foncé au blanc. Tous les petits nœuds non sains de 1/8 de po (3 mm) et moins sont acceptés. La strie de minéral non saine est acceptée à volonté (poche de gomme).

Érable



Sélect et Meilleur

Variation de couleur allant du brun pâle au blanc. Nœuds sains de 1/8 de po (3 mm) et moins. Stries de minéral de moins de 1/8 de po (3 mm) par 1 1/2 po (125 mm) saines. Érable piqué aux tons pâles.



Naturel

Toutes les variantes naturelles de la couleur du bois sont permises, allant du brun foncé à des tons pâles incluant les stries de minéral. Nœuds sains acceptés. Érable piqué aux tons foncés.



Pacifique

Mélange des grades Sélect et Meilleur et Naturel. Toutes les variantes naturelles de la couleur du bois sont permises allant du brun foncé au ton pâle. Nœuds sains et érable piqué acceptés.



Planète

Acceptation de toutes les marques naturelles saines présentes dans le bois. Coupe à 85 % sur quartier (coupe radiale). Les fentes de surface sont acceptées.

Chêne rouge



Sélect et Meilleur

Faible variation de la couleur, allant du brun moyen au beige pâle. Nœuds sains de moins de 1/8 de po (3 mm). Stries de minéral de moins de 1/8 de po (3 mm) par 4 po (100 mm).



Naturel

Variation prononcée de toutes les couleurs naturelles du bois, allant du brun foncé au brun pâle. Toutes les teintes naturelles de ce bois sont permises, incluant les stries de minéral. Nœuds sains acceptés. Gerces acceptées. Alvéoles de 1/4 de po (6 mm) (Honeycomb).



Pacifique

Mélange des grades Sélect et Meilleur et Naturel. Variation prononcée de la couleur du brun foncé au brun pâle. Stries de minéral acceptées seulement si elles ne sont pas fendues au centre. Gerces acceptées. Alvéoles de 1/4 de po (6 mm) (Honeycomb).

Merisier



Sélect et Meilleur

Variation de la couleur, allant du brun moyen au blanc. Nœuds sains de moins de 1/8 de po (3 mm). Stries de minéral de moins de 1/8 de po (3 mm) par 4 po de long (100 mm).



Naturel

Variation prononcée de la couleur, allant du brun très foncé à des tons pâles. Toutes les teintes naturelles de ce bois sont permises, incluant les stries de minéral. Nœuds sains acceptés.



Pacifique

Mélange des grades Sélect et Meilleur et Naturel. Variation prononcée de toutes les couleurs naturelles du bois, allant du brun très foncé au blanc. Stries minérales et noeuds sains acceptés.

Frêne



Pacifique

Variation prononcée de la couleur, allant du brun très foncé au blanc. Nœuds sains acceptés. Stries de minéral acceptées.



Pacifique

Variation prononcée de toutes les couleurs naturelles du bois, allant du blanc au noir. Des stries brun foncé sont caractéristiques de ce produit. Stries de minéral saines acceptées. Nœuds sains acceptés.



Sélect et Meilleur

Variation prononcée de la couleur, allant du rouge foncé au rouge pâle. Toutes les teintes naturelles du bois sont acceptées. Les stries de minéral sont acceptées si elles ne sont pas fendues. Tous les nœuds sains sont acceptés, peu importe la grosseur. Particularité : le bois varie constamment de couleur.

Tigerwood



Sélect et Meilleur

Variation prononcée de la couleur, allant du rouge foncé au rouge pâle. Toutes les teintes naturelles du bois sont acceptées. Les stries de minéral sont acceptées si elles ne sont pas fendues. Tous les nœuds sains sont acceptés, peu importe la grosseur. Particularité : le bois varie constamment de couleur.